Qualität von Henkel

PATTEX

Power PU Schaum

Technisches Merkblatt
Ausgabe 17.11.2010
Seitenanzahl 3

Universal

EIGENSCHAFTEN

- **Rein weißer Schaum**
- **Höchste Schaumausbeute 22 Liter***
- **Kein Schrumpfen und Nachdrücken**
- **Hohe Wärmedämmung – energiesparend**
- **Schallisolierend**
- **Begrenzt UV - beständig**
  dunkelt bei längerer Bestrahlung nach
- **Schützt vor Feuchtigkeit**
- **Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

* frei geschäumt

EINSATZBEREICHE

- Füllen, Montieren, Dämmen und Abdichten
- Verträglich mit allen bauüblichen Materialien und Styropor
- Modell- und Formbau
- Ausfüllen von Rohrdurchbrüchen, Hohlräumen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen (z.B. Rollladenkästen)
- Montage von Fenstern und Türen aus Holz, Kunststoff
- Befestigen und Isolieren von Wasser- und Heizungsrohren
- Dämmen und Dichten von Dächern (z.B. zwischen Dachpfannen), Wänden und Decken

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Bei großen Schaummengen und bei Trockenheit, z. B. im Winter, verbessert das Befeuchten der Untergründe und des Schaums die Schaumqualität und verkürzt die Durchhärtungszeit. Vor Verarbeitung angrenzende Flächen mit Klebeband oder Folie abdecken.

VERARBEITUNG

Dose vor Gebrauch ca. 20 mal schütteln. Ventilhebel aufschrauben. Dose über Kopf halten und zum Verschäumen den Ventilhebel vorsichtig betätigen. Nach der Aushärtung ist der Schaum vollständig formstabil. Der ausgehärtete Schaum kann überputzt, überstrichen oder überklebt werden.

Bei Arbeitspausen frischen Schaum von Ventil und Röhrchen mit Pattex PU Reiniger oder Aceton entfernen.

Qualität von Henkel

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyurethan
Temperatur-beständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
Ergiebigkeit	Ca. 22 Liter freigeschäumt
Schalldämmung:	≤ 60 dB
Klebefreiheit der Oberfläche:	Nach 10 – 12 Minuten
Schneidfähigkeit bei 20 mm Strangdicke:	Ca. 50 Minuten
Rohdichte, fugengeschäumt:	22 – 24 kg/m³
Baustoffklasse:	B2 nach DIN 4102
Schaumausdehnung:	Ca 150 %

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Bei Kontakt von frischem Schaum mit der Haut, den Schaum sofort entfernen und die Reste mit Hilfe von pflanzlichen Ölen (Salatöl) abwischen. Frische Schaumflecken auf anderen Oberflächen mit Pattex PU-Reiniger oder Aceton entfernen oder nach dem vollständigen Aushärten mechanisch entfernen. Ausgehärtete Schaum-reste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

Lagerung:

Bei kühler (Ca. +20 °C) und trockener Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar. Herstelldatum siehe Dosenboden.

Transport:

Beim Transport im Kfz sollte die Schaum-Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahrt werden. Keinesfalls im Fond. Enthält brennbare Treibmittel. Dose stehend lagern.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen	Gebindegrößen
PU50	12 Dosen à 500 ml

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-brille oder Gesichtsschutz sowie Schutzhand-schuhe tragen. Die beigefügten Handschuhe nur für diese Anwendung verwenden. Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist beim Hersteller erhältlich.

ENTSORGUNG

Ausgehärtete Produktreste: Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste: Kommunale Sammelstelle. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden. Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Kartons über kostenlosen PDR Service abholen lassen. Telefon zum Nulltarif: 0211 7970

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.henkelhaus.de